

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Vernis Acrylique C18 VHS 2:1

PRODUITS

Vernis Acrylique C18 VHS 2:1 – Vernis de finition incolore.
Durcisseur 1:2 pour Vernis Acrylique C18 VHS

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Vernis acrylique bicomposante incolore de haute qualité pour les réparations automobiles rapides présentant une teneur en composés volatiles très peu élevée.

La peinture incolore C18 VHS est un produit conçu pour les ateliers carrossiers qui souhaitent toujours effectuer les réparations au plus vite possible. Grâce à la mise en place des matières nouvelles génération, la durée de durcissement d'une peinture est très courte. Un élément peint peut être installé 60 minutes après l'application, sans maintien à température* !

- ✓ Très haute teneur en résines.
- ✓ Très haut degré de brillant.
- ✓ Parfaite présentation d'un revêtement.

Couleur - Incolore.

Degré de brillant - Haut degré de brillant.

*température ambiante de 20°C, humidité d'air pas supérieure à 80 %.

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

COV pour mélange = 355 g/l

Ce produit répond aux exigences de la directive de l'Union Européenne (2004/42/EC) qui prévoit pour cette catégorie des produits (B/4) les COV au niveau de 420 g/l.

PRÉPARER LE SUPPORT

Les Peintures Acryliques s'appliquent sur :

- ✓ Peintures de base,
- ✓ D'anciens revêtements en bon état dépolis et dégraissés.

Pour le dépolissage, nous conseillons :

- un non-tissé abrasif gris avec de la pâte de dépolissage,
- papier abrasif grain 600÷800 (pour dépolissage à humide),
- papier abrasif grain 360÷500 (pour dépolissage mécanique).

TROTON Sp. z.o.o

Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Tel: +48 94 35 123 94
Tel/Fax: +48 94 35 126 22 Website: www.troton.com.pl Email: troton@troton.com.pl

PROCESSUS DE PEINTURE

	Emploi Réparations carrossières rapides.								
	<table> <tr> <th>Proportions du mélange</th><th>volume</th></tr> <tr> <td>Peinture</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Durcisseur</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Dilutif n'est pas nécessaire !</td></tr> </table>	Proportions du mélange	volume	Peinture	2	Durcisseur	1	Dilutif n'est pas nécessaire !	
Proportions du mélange	volume								
Peinture	2								
Durcisseur	1								
Dilutif n'est pas nécessaire !									
	Viscosité à la pulvérisation 19÷21 secondes à 20°C.								
	Durée de vie du mélange 60 minutes à 20°C.								
	Caractéristiques du pistolet RP Buse : 1,2÷1,4mm ; Pression à l'entrée : 2,0÷2,2 bars. HVLP Buse : 1.3÷1,4mm ; Pression à l'entrée : 2,0 bars. Attention : Respecter les préconisations du fabricant du matériel. Nombre de couches : 1,5 couche. Épaisseur totale d'un revêtement sec = 60 µm								
	<table> <tr> <th>Temps du durcissement</th><th>à 20°C</th></tr> <tr> <td>Hors poussière</td><td>20÷25 minutes</td></tr> <tr> <td>Sèc au toucher</td><td>60 minutes</td></tr> </table> La température au-dessous de 20°C rend la durée du séchage plus longue	Temps du durcissement	à 20°C	Hors poussière	20÷25 minutes	Sèc au toucher	60 minutes		
Temps du durcissement	à 20°C								
Hors poussière	20÷25 minutes								
Sèc au toucher	60 minutes								

POLISSAGE ET ÉLIMINATION DES INCLUSIONS

Habituellement le polissage n'est pas nécessaire car la peinture incolore C18 VHS 2:1 assure un excellent revêtement dès son application. Pour les inclusions telles que les impuretés, il est recommandé de les enlever avec une pâte de polissage.

REMARQUES GÉNÉRALES

- ✓ Ne pas dépasser les quantités de durcisseur recommandées !
- ✓ Pour les meilleurs résultats, appliquer la peinture à température ambiante. La température ambiante et celle du produit appliqué doivent être rapprochées.
- ✓ Pendant le travail avec les produits bicomposants, porter les équipements de protection individuelle. Assurer la protection des yeux et des voies respiratoires.
- ✓ Les locaux doivent être bien ventilés.
- ✓ Nettoyer les outils juste après l'application.

Nota : *Pour la sécurité, suivre toujours les consignes de la FDS d'un produit*

STOCKAGE

Conserver les composants du produit dans les emballages bien fermés au sec et au froid, à l'écart de la flamme. Ne pas exposer au rayonnement solaire.

Nota :

1. *Fermer les récipients immédiatement après l'emploi.*
2. *Protéger le durcisseur contre le gel et l'humidité !*

PÉRIODE DE GARANTIE

Peinture Acrylique C18 VHS 2:1 – 12 mois à compter de la date de la fabrication.

Durcisseur 1:2 pour Peinture Acrylique C18 VHS – 9 mois à compter de la date de la fabrication.

Toutes les informations sont basées sur nos études de laboratoire bien précises et sur notre expérience de plusieurs années. Notre position consolidée sur le marché ne nous dispense pas d'assurer un contrôle continu de la qualité de nos produits. Toutefois nous ne sommes pas responsables des effets lorsque nos produits sont mal conservés ou utilisés et lorsque les travaux ne sont pas effectués selon les règles d'art.

TROTON SARL
Ząbrowo, Poland.