

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

SOFT Mastic Polyester

PRODUITS

SOFT – Mastic Polyester de Remplissage

Durcisseur pour mastic polyester

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Mastic polyester bicomposant de remplissage prévu pour les réparations automobiles.

- ✓ Mélange et application faciles.
- ✓ Bonne dureté et en même temps une bonne flexibilité.
- ✓ Rectification de qualité.

Couleur - crème.

Degré de brillant - Mat.

Densité - 1,77 (+/- 0,03) kg/l.

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

COV pour mélange = 61 [g/l]

Ce produit répond aux exigences de la directive de l'Union Européenne (2004/42/EC) qui prévoit pour cette catégorie des produits (B/2) les COV au niveau de 250 g/l.

PRÉPARER LE SUPPORT



Ce produit présente une très bonne adhérence sur les différents supports. Il s'applique sur :

- ✓ Acier et aluminium dépolis et dégraissés.
- ✓ Acier zingué dépoli et dégraissé.
- ✓ Stratifiés à base de polyester et de verre (GFK/GRP) rectifiés, mastics polyesters, primaires acryliques et époxy et d'anciens revêtements en bon état.
- ✓ Des revêtements anciens ou d'usine bien rectifiés.

Nous conseillons le papier abrasif de grain suivant : P80÷P120.

Nota : Ne pas appliquer les mastics polyesters directement sur les primaires réactifs, les produits monocomposants acryliques et nitrocellulosiques.

APPLICATION

	Emploi Mastic polyester bicomposant facile à traiter prévu pour les réparations carrossières.						
	Proportions du mélange <table border="0"> <thead> <tr> <th></th><th>poids</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mastic</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Durcisseur</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> Mélanger bien jusqu'à obtenir une couleur homogène. Mélanger doucement pour ne pas aérer le mastic.		poids	Mastic	100	Durcisseur	2
	poids						
Mastic	100						
Durcisseur	2						
	Épaisseur d'une couche Le mastic peut être appliqué par des couches minces. Chaque couche doit bien durcir. Ne pas dépasser l'épaisseur totale de 5 mm. Durée de vie est de 4÷7 minutes à 20°C.						
	Durée du durcissement 20÷30 minutes à 20°C. La température au-dessous de 20°C rend la durée du durcissement plus longue.						
	Séchage avec une lampe IR 8÷10 minutes ondes courtes. Ne pas dépasser 80°C. Sur les support zingués, ne pas dépasser 60°C. Nota : Attendre environ 5 minutes avant de procéder au séchage avec une lampe IR.						
	Ponçage Ponçage (à sec) : P80÷P120. Ponçage de finition (à sec) : P120÷P320						

AUTRES TRAVAUX

Sur les mastics polyesters, il est possible d'appliquer :

- ✓ mastics polyesters bicomposants,
- ✓ mastics polyesters bicomposants appliqués par pulvérisation,
- ✓ primaires acryliques bicomposants.
- ✓ primaires époxy bicomposants.

REMARQUES GÉNÉRALES

- ✓ Une quantité excessive de durcisseur peut être à la source des problèmes du blanchissement de la peinture de finition !
- ✓ Pendant le travail avec les produits bicomposants, porter les équipements de protection individuelle. Assurer la protection des yeux et des voies respiratoires.
- ✓ Les locaux doivent être bien ventilés.
- ✓ Nettoyer les outils juste après l'application.

Nota : *Pour la sécurité, suivre toujours les consignes de la FDS du produit.*

STOCKAGE

Conserver les composants du produit dans les emballages bien fermés au sec et au froid, à l'écart de la flamme. Ne pas exposer au rayonnement du soleil.

Nota :

1. *Fermer les récipients immédiatement après l'emploi.*
2. *Protéger le durcisseur contre une surchauffe !*

PÉRIODE DE GARANTIE

SOFT Mastic Polyester – 12 mois à compter de la date de la fabrication.

Durcisseur pour mastic polyester – 18 mois à compter de la date de la fabrication.

Toutes les informations sont basées sur nos études de laboratoire bien précises et sur notre expérience de plusieurs années. Notre position consolidée sur le marché ne nous dispense pas d'assurer un contrôle continu de la qualité de nos produits. Toutefois nous ne sommes pas responsables des effets lorsque nos produits sont mal conservés ou utilisés et lorsque les travaux ne sont pas effectués selon les règles d'art.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.